NPC PE LL0209KJ

المصنع	NPC Alliance Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL0209KJ عبارة عن بوليثيلين كوبوليمر منخفض الكثافة الخطي مع بوتين-1 كمونومر. وهي مخصصة للأفلام ذات الأغراض العامة، والتي توفر مقاومة أفضل للتمزق وخصائص جيدة للالتصاق الساخن. تم تركيب LL0209KJ خصيصًا مع عامل انزلاق لسهولة فتح الفيلم. التطبيقات أكياس صناعية أكياس حمل وقمامة تستخدم في مزيج قليل لـ FFS والأفلام الزراعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق انزلاق	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق مونومر مشترك بوتين بوليمر مشترك مقاومة تمزق جيدة قوة الالتصاق الساخن انزلاق	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	تطبيقات زراعية أكياس خلط	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم	-	-
	أكياس شديدة التحمل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ISO 8295
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
إجهاد الشد		-	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 1184
	650 %	-	-
	850 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ISO 6603-2
قوة التمزق إلمندورف		-	ISO 6383-2
	2.4 N	0.5395 lbf	-
	6.0 N	1.35 lbf	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	122 C°	251.6 F°	ASTM D2117

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.