NPC PE LL0220AA

المصنع	NPC Alliance Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL0220AA عبارة عن بوليثيلين خطي منخفض الكثافة مع Butene-1 كمونومر. يوفر LL0220AA توازنًا جيدًا بين الخصائص الميكانيكية وأداء التشبث الجيد. إنها مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات الأفلام. يمكن أيضًا استخدام LL0220AA كشريك مزج مع كل من LDPE و LLDPE في كل من الأفلام المصبوبة والمنفوخة. التطبيقات: غلاف يدوي، أكياس حمل وقمامة، بطانات صناعية، شريك مزج لـ LDPE

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مونومر مشترك بوتين بوليمر مشترك التصاق عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أكياس خلط فيلم أكياس شديدة التحمل تبطين	- - - - -	- - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ISO 8295
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
إجهاد الشد		-	ISO 1184
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 1184
	750 %	-	-
	870 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ISO 6603-2
قوة التمزق إلمندورف		-	ISO 6383-2
	1.8 N	0.4046 lbf	-
	4.9 N	1.1 lbf	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	122 C°	251.6 F°	ASTM D2117

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.