NuSil CV-2960

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مواد السيليكون ذات التقلب المتحكم به (CV) توفر قدرة السيليكون على البقاء مرنًا في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومته للتحلل في درجات الحرارة العالية فائدة ممتازة في البيئات خارج كوكب الأرض حيث تتعرض المواد بشكل متكرر لدرجات حرارة قصوى. تُستخدم منتجات السيليكون ذات التقلب المتحكم به (CV) والغازات المنخفضة للغاية TM (SCV) من NuSil من قبل برامج الفضاء الرائدة لتوفير الحماية المرنة التي تشتد الحاجة إليها والتي تتطلبها ضد التلوث وتدهور المواد. فوائد مواد السيليكون للفضاء تعويض واسع لدرجة حرارة التشغيل لعدم تطابق CTE الحماية ضد الأكسجين الذري تركيبات شفافة بصريًا تعليقات الإرث من الرحلات الجوية: 0.8 واط/م-ك، قص اللفة المحضر 205 رطل لكل بوصة مربعة (1.4 ميجا باسكال)، لزوجة منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تطاير غازات منخفض إلى معدوم لزوجة منخفضة موصل حراريًا	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM E 595 NASA SP-R-0022A	- -	- -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.8E-4 cm/cm/ C°	-	-
التوصيل الحراري	0.80 W/m/K	-	ASTM E1530

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 10 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	- - -	- - -
وقت خلو السطح من الالتصاق	3.0 hr	-	-
نظام المعالجة	Platinum	-	-
اللون	أبيض	-	-
الكثافة	1.34 g/cm³	-	-
اللزوجة	130 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	1.7E+2 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	90 min	-	-
صلابة شور	60	-	-
قوة قص اللفة (Lap Shear)	1.41 MPa	204.5 psi	-
قوة الشد	1.41 MPa	204.5 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	110 %	-	-
قوة التمزق	7.88 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.