# NuSil DDU-4330

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | NuSil Technology | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

قد يتم النظر في مواد NuSil Technology غير المقيدة للتطبيقات المزروعة طويلة الأجل (أكثر من 30 يومًا). تقدم NuSil مجموعة منتجات كاملة من أنظمة السيليكون للاستخدام في توصيل الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن NuSil قادرة على تركيب، والتحقق من الصحة، والتصنيع، والاختبار، وتقديم الدعم التنظيمي لمنتج مخصص مصمم لتحقيق الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والإخراجية المحددة من قبل العميل، والخاصة بالتطبيق. تعليقات: مطاط ذو قوام منخفض

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات طبية/رعاية صحية | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | تصنيف DMF غير محدد | - | - |
| **المظهر** | شفاف | - | - |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **وقت المعالجة اللاحقة** | 1.0 hr | - | - |
| **نظام المعالجة** | Platinum | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **الكثافة** | 1.09 g/cm³ | - | - |
| **اللزوجة** | 120 Pa·s | - | - |
| **وقت المعالجة** | 0.050 hr | - | - |
| **صلابة شور** | 25 | - | - |
| **قوة الشد** | 4.83 MPa | 700.53 psi | - |
| **استطالة الشد عند الكسر** | 530 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.