NuSil MED-4917

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن النظر في استخدام مواد NuSil Technology المقيدة في تطبيقات الزرع قصيرة الأجل ، 29 يومًا أو أقل ، أو للتطبيقات الخارجية. تعتبر المواد اللدنة بالحرارة منخفضة التماسك (LCEs) بدائل مفيدة لمطاط السيليكون السائل (LSR) والمطاط عالي التماسك (HCR) للمستخدمين النهائيين الذين يحتاجون إلى مادة لدنة بالحرارة منخفضة اللزوجة توفر خصائص فريدة أخرى. تصلح LCEs للتطبيقات التي تتطلب سيليكونًا قابلاً للصب والتسوية الذاتية. تشمل التطبيقات: تغليف جهاز ، وملء فراغ ، وتغليف مكون إلكتروني لا يمكنه تحمل التعرض للحرارة العالية ، أو عمل نموذج أولي لقالب. تعليقات: لزوجة منخفضة ، عمر صلاحية طويل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة لزوجة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
نظام المعالجة	Platinum	-	-
الكثافة	1.06 g/cm³	-	-
اللزوجة		-	-
	9.5 Pa·s	-	-
	14 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.50 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	480 min	-	-
صلابة شور	20	-	-
قوة الشد	3.45 MPa	500.38 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	380 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.