NuSil MED-6219

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مواد NuSil Technology غير المقيدة يمكن اعتبارها مناسبة لتطبيقات الزرع طويلة الأمد (أكثر من 29 يومًا). تعتبر اللدائن المرنة منخفضة القوام (LCEs) بدائل مفيدة للمطاط السيليكوني السائل (LSR) والمطاط عالي القوام (HCR) للمستخدمين النهائيين الذين يحتاجون إلى لدائن مرنة منخفضة اللزوجة توفر خصائص فريدة أخرى. تسمح اللدائن المرنة منخفضة القوام (LCEs) باستخدامها في التطبيقات التي تتطلب سيليكونًا قابلاً للصب والتسوية الذاتية. تشمل التطبيقات: تغليف جهاز، ملء فراغ، تغليف مكون إلكتروني لا يمكنه تحمل التعرض للحرارة العالية، أو عمل نموذج أولي لقالب. تعليقات: لزوجة منخفضة، مقياس صلابة عالي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة صلابة عالية لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف	-	
	تغليف	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
نظام المعالجة	Platinum	-	-
الكثافة	1.07 g/cm³	-	-
اللزوجة		-	-
	20 Pa·s	-	-
	30 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	2.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	120 min	-	-
صلابة شور	78	-	-
قوة الشد	8.27 MPa	1199.46 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	65 %	-	-
قوة التمزق	6.13 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.