NuSil MED-6233

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن اعتبار مواد NuSil Technology غير المقيدة لتطبيقات الزرع طويلة الأجل (أكثر من 29 يومًا). تعتبر اللدائن المطاطية منخفضة القوام (LCEs) بدائل مفيدة لمطاط السيليكون السائل (LSR) والمطاط عالي القوام (HCR) للمستخدمين النهائيين الذين يحتاجون إلى مطاط مرن منخفض اللزوجة يوفر خصائص فريدة أخرى. تسمح LCEs للتطبيقات التي تتطلب سيليكونًا قابلاً للصب والتسوية الذاتية. تشمل التطبيقات: تغليف جهاز، وملء فراغ، وتغليف مكون إلكتروني لا يمكنه تحمل التعرض للحرارة العالية، أو تصميم نموذج أولي لقالب. تعليقات: R.I 1.41.، شفاف بصريًا، قابل للصب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة لزوجة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانكسار	1.410	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
نظام المعالجة	Platinum	-	-
الكثافة	1.03 g/cm³	-	-
اللزوجة		-	-
	50 Pa·s	-	-
	75 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.50 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-
صلابة شور	50	-	-
قوة الشد	5.17 MPa	749.85 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	310 %	-	-
قوة التمزق	14.0 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.