NuSil MED-6350

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن اعتبار مواد NuSil Technology المقيدة للاستخدام في تطبيقات الزرع قصيرة الأجل، 29 يومًا أو أقل، أو للتطبيقات الخارجية. الهلام السيليكوني عبارة عن شبكة بوليمرات متشابكة بشكل غير محكم وغير مدعمة. نظرًا لنقص المادة المالئة المقوية، تميل المواد الهلامية إلى أن تكون منخفضة اللزوجة في الحالة غير المعالجة، مما يسمح بالمرونة لتقنيات المعالجة المختلفة. ليس فقط كثافة التشابك للبوليمرات السيليكونية يمكن تصميمها لإنتاج مادة هلامية صلبة جدًا أو ناعمة، ولكن يمكن أيضًا تعديل وقت العمل وملف تعريف المعالجة. وفقًا لذلك، يمكن استخدام المواد الهلامية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التغطية وتغليف المستشعرات أو الأجهزة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المواد الهلامية اللزجة المقيدة من NuSil كمواد لاصقة مؤقتة. تعليقات: اختراق منخفض، هلام متوسط اللزوجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً قابل للتنفس لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات طبية/رعاية صحية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	هلام	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
نظام المعالجة	Platinum	-	-
عمق الاختراق	1.70 mm	0.06693 in	-
اللزوجة	22 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.50 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	120 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.