NuSil MED-6381

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن اعتبار مواد NuSil Technology غير المقيدة لتطبيقات الزرع طويلة الأجل (أكثر من 29 يومًا). الهلام السيليكوني عبارة عن شبكة بوليمرات متشابكة بشكل غير محكم وغير مدعمة. نظرًا لنقص المادة المالئة المقوية، تميل المواد الهلامية إلى أن تكون منخفضة اللزوجة في الحالة غير المعالجة، مما يسمح بالمرونة لتقنيات المعالجة المختلفة. ليس فقط كثافة التشابك للبوليمرات السيليكونية يمكن تصميمها لإنتاج مادة هلامية صلبة جدًا أو ناعمة، ولكن يمكن أيضًا تعديل وقت العمل وملف تعريف المعالجة. وفقًا لذلك، يمكن استخدام المواد الهلامية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التغطية وتغليف المستشعرات أو الأجهزة الإلكترونية. تعليقات: هلام RTV ثابت

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً قابل للتنفس لزوجة منخفضة فلكنة في درجة حرارة الغرفة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
الأشكال	هلام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	تغليف	-	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 97	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 2.5	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 0.50	-	-
نظام المعالجة	التكثيف	-	-
الكثافة	0.978 g/cm³	-	-
اللزوجة	10 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.50 hr	-	-
صلابة شور	75	-	-
قوة الشد	0.483 MPa	70.05 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	130 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.