NuSil MED1-6300

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مواد NuSil Technology غير المقيدة قد يتم أخذها في الاعتبار لتطبيقات الزرع طويلة الأجل (أكثر من 29 يومًا). هلام السيليكون عبارة عن شبكة من البوليمرات غير المدعمة والمترابطة بشكل فضفاض. نظرًا لنقص الحشو المدعم، تميل المواد الهلامية إلى أن تكون منخفضة اللزوجة في الحالة غير المعالجة، مما يسمح بالمرونة لتقنيات المعالجة المختلفة. لا يمكن تصميم كثافة الترابط التشابكي لبوليمرات السيليكون لإنتاج هلام صلب أو ناعم للغاية فحسب، بل يمكن أيضًا تعديل وقت العمل وملف المعالجة. وفقًا لذلك، يمكن استخدام المواد الهلامية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التغطية وتغليف المستشعرات أو الأجهزة الإلكترونية. تعليقات: درجة نقاء عالية، اختراق عالي، هلام متماسك ناعم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً	-	-
	قابل للتنفس	-	-
	نقاء عالي	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	هلام	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
نظام المعالجة	Platinum	-	-
عمق الاختراق	5.00 mm	0.1969 in	-
الكثافة	0.978 g/cm³	-	-
اللزوجة	1.0 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	5.0 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.