NuSil MED12-6381

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن النظر في استخدام المواد المقيدة لشركة NuSil Technology في تطبيقات الزرع قصيرة الأجل، 29 يومًا أو أقل، أو للتطبيقات الخارجية. هلام السيليكون عبارة عن شبكة بوليمرات متشابكة بشكل فضفاض وغير مدعومة. نظرًا لنقص الحشو المقوي، تميل المواد الهلامية إلى أن تكون منخفضة اللزوجة في الحالة غير المعالجة، مما يسمح بالمرونة لتقنيات المعالجة المختلفة. لا يمكن تصميم كثافة التشابك لبوليمرات السيليكون لإنتاج هلام صلب أو ناعم للغاية فحسب، بل يمكن أيضًا تعديل وقت العمل وملف المعالجة. وفقًا لذلك، يمكن استخدام المواد الهلامية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التغطية وتغليف المستشعرات أو الأجهزة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المواد الهلامية اللزجة المقيدة من NuSil كمواد لاصقة مؤقتة. تعليقات: هلام RTV ثابت

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً	-	-
	قابل للتنفس	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	فلكنة في درجة حرارة الغرفة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	هلام	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 97	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 2.5	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 0.50	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	24 hr	-	-
نظام المعالجة	التكثيف	-	-
الكثافة	0.978 g/cm³	-	-
اللزوجة	10 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.50 hr	-	-
صلابة شور	75	-	-
قوة الشد	0.483 MPa	70.05 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	130 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.