NuSil MED3-4013

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعريف سيليكونات الرعاية الصحية المقيدة: يمكن اعتبار مواد NuSil Technology المقيدة مناسبة للاستخدام في تطبيقات الزرع قصيرة الأجل، 29 يومًا أو أقل، أو للتطبيقات الخارجية. المواد اللاصقة المصنوعة من السيليكون عبارة عن مواد لدنة بالحرارة أو أنظمة لاصقة حساسة للضغط مصممة لربط أسطح السيليكون ببعضها البعض وبأسطح الركيزة الأخرى مثل المعادن والبلاستيك. توجد مواد لاصقة من جزء واحد وجزأين، تتراوح في قوامها من قابلة للتدفق إلى غير قابلة للتدفق (غير مترهلة). بشكل عام، تلتصق المواد اللاصقة المصنوعة من السيليكون جيدًا بالركائز مثل الزجاج والألومنيوم والتيتانيوم والسيليكونات الأخرى وبعض أنواع السيراميك. في حين أنه يمكن استخدام أنواع مختلفة من المواد كمواد لاصقة، إلا أن السيليكون يتم اختياره باستمرار لخصائصه الكامنة العديدة وتعدد استخداماته بشكل عام. تعليقات: RTV، معالجة سريعة، معدل بثق عالي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
	فلكنة في درجة حرارة الغرفة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	مانعات التسرب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	- - -	- - -
نظام المعالجة	Platinum	-	-
الكثافة	1.12 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	24 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	120 min	-	-
صلابة شور	20	-	-
قوة الشد	6.89 MPa	999.31 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	800 %	-	-
قوة التمزق	22.8 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.