NuSil R-1130

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

استخدمت صناعة الطائرات المواد اللاصقة والطلاءات السيليكونية لأكثر من خمسة عقود. توفر قدرة السيليكون على الحفاظ على مرونته ومعامله المنخفض على نطاق واسع من درجات الحرارة فائدة ممتازة في البيئات القاسية. توفر التطورات الحديثة في تكنولوجيا المواد المزيد من الفرص لمهندس الطائرات في اختيار أفضل مادة للتطبيق المقصود. تتجلى أمثلة لقدرات NuSil في السيليكونات المخصصة للطائرات في الأقسام التالية. مقاومة الوقود تبديد ثابت وسيليكونات موصلة كهربائياً طلاءات مقاومة للثلج الأغراض العامة: مواد لاصقة ومانعات التسرب تعليق: لاصق، غير مترهل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موصل للكهرباء	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الطائرات	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	مانعات التسرب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التدفق الحلزوني	1.27 cm	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت خلو السطح من الالتصاق	25.0 min	-	-
نظام المعالجة	أوكسيما	-	-
درجة حرارة التشغيل	-50 to 200 °C	-58.0 - 392.0 °F	-
اللون	شفاف	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	1.7E+2 hr	-	-
صلابة شور	35	-	-
قوة قص اللفة (Lap Shear)	3.34 MPa	484.43 psi	-
قوة الشد	5.86 MPa	849.92 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	330 %	-	-
قوة التمزق	7.01 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.