NuSil R-1600

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

باعتبارها بديلاً منخفض الإجهاد للتغليف الإلكتروني، تسمح سيليكونات NuSil Technology للمصمم بالاختيار من بين مجموعة فريدة من السيليكونات لمستويات مختلفة من التغليف. لدينا مجموعة واسعة من مواد التغليف، والمواد اللاصقة، والشحوم للاختيار من بينها. وتشمل هذه السيليكونات الموصلة حرارياً وكهربائياً لمواد التوصيل الحراري (TIM) أو لتطبيقات التدريع EMI و RFI. فوائد السيليكون للإلكترونيات: نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل من -115 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية امتصاص منخفض للرطوبة، < 0.4٪ مقاومة نموذجية للتآكل قوة عازلة عالية > 500 فولت / مل (0.001 بوصة) أو 20 كيلو فولت / مم يمكن إضافة مواد مالئة لتوفير خصائص موصلة حرارياً وكهربائياً معامل منخفض (عادة أقل من 5.5 ميجا باسكال / 800 رطل لكل بوصة مربعة) خصائص كيميائية وميكانيكية مستقرة عند التعرض لدرجات حرارة عالية انكماش منخفض متوفرة على شكل مواد هلامية، ومواد لدائن مطاطية، وألواح لاصقة للأفلام، وشحوم للأغراض العامة: Glob Tops تعليقات: درجة حرارة منخفضة / عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	امتصاص رطوبة منخفض	-	-
	انكماش منخفض	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت خلو السطح من الالتصاق	min 30.0	-	-
نظام المعالجة	أوكسيما	-	-
درجة حرارة التشغيل	-115 to 260 °C	-175.0 - 500.0 °F	-
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	1.7E+2 hr	-	-
صلابة شور	45	-	-
قوة قص اللفة (Lap Shear)	1.41 MPa	204.5 psi	-
قوة الشد	4.48 MPa	649.77 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	300 %	-	-
قوة التمزق	10.5 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.