NuSil R-2350

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كبديل منخفض الإجهاد للتغليف الإلكتروني، تسمح سيليكونات NuSil Technology للمصمم بالاختيار من بين مجموعة فريدة من سيليكونات لمستويات مختلفة من التغليف. لدينا مجموعة واسعة من مواد التغليف والمواد اللاصقة والشحوم للاختيار من بينها. وتشمل هذه السيليكونات الموصلة حرارياً وكهربائياً لمواد الواجهة الحرارية (TIM) أو لتطبيقات التدريع EMI و RFI. فوائد السيليكون للإلكترونيات: نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل من -115 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية، امتصاص منخفض للرطوبة، < 0.4٪ مقاومة نموذجية للتآكل، قوة عزل كهربائي عالية > 500 فولت / مل (0.001 بوصة) أو 20 كيلو فولت / مم، يمكن إضافة مواد مالئة لتوفير خصائص موصلة حرارياً وكهربائياً، معامل مرونة منخفض (عادة أقل من 5.5 ميجا باسكال / 800 رطل لكل بوصة مربعة)، خصائص كيميائية وميكانيكية مستقرة عند التعرض لدرجات حرارة عالية، انكماش منخفض، متوفرة على شكل مواد هلامية، لدائن مرنة، صفائح لاصقة فيلمية، وشحوم، الأغراض العامة: رغوة السيليكون، تعليقات: مقاومة للهب، 22 رطل / قدم مكعب (0.350 جم / سم³).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	امتصاص رطوبة منخفض	-	-
	انكماش منخفض	-	
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
نظام المعالجة	Platinum	-	-
درجة حرارة التشغيل	-65 to 200 °C	-85.0 - 392.0 °F	-
اللون	رمادي	-	-
الكثافة	0.349 g/cm³	-	-
اللزوجة		-	-
	13 Pa·s	-	-
	28 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.75 hr	-	-
قوة قص اللفة (Lap Shear)	0.262 MPa	38.0 psi	-
القوة الكهربائية	7.5 kV/mm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.