NuSil R-2380

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

استخدمت صناعة الطائرات مواد لاصقة وطلاءات سيليكونية لأكثر من خمسة عقود. إن قدرة السيليكون على الحفاظ على مرونته ومعامل مرونته المنخفض على نطاق واسع من درجات الحرارة يوفر فائدة ممتازة في البيئات القاسية. توفر التطورات الحديثة في تكنولوجيا المواد المزيد من الفرص لمهندس الطائرات في اختيار أفضل مادة للتطبيق المقصود. تتجلى أمثلة لقدرات NuSil في السيليكونات المخصصة للطائرات في الأقسام التالية. مقاومة الوقود، تبديد الشحنات الساكنة والسيليكونات الموصلة كهربائياً، الطلاءات المقاومة لتكون الجليد، الأغراض العامة: رغوة السيليكون. تعليق: كثافة متوسطة / ناعمة، 19 رطل / قدم مكعب (0.31 جم / سم^3).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موصل للكهرباء مقاوم للوقود كثافة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات تطبيقات كهربائية/إلكترونية رغوة	- - -	- - -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط بالوزن: 6.0	- - -	- - -
نظام المعالجة	قصدير	-	-
درجة حرارة التشغيل	-50 °C to 200	-58.0 - 392.0 °F	-
اللون	بني مصفر	-	-
الكثافة	0.339 g/cm³	-	-
اللزوجة	3.6 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.17 hr	-	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.