NuSil R-3900

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

استخدمت صناعة الطائرات مواد لاصقة وطلاءات سيليكونية لأكثر من خمسة عقود. توفر قدرة السيليكون على الحفاظ على مرونته ومعامله المنخفض على نطاق واسع من درجات الحرارة فائدة ممتازة في البيئات القاسية. توفر التطورات الحديثة في تكنولوجيا المواد المزيد من الفرص لمهندس الطائرات في اختيار أفضل مادة للتطبيق المقصود. تتجلى أمثلة قدرات NuSil في السيليكونات المخصصة للطائرات في الأقسام التالية. مقاومة الوقود تبديد ثابت وسيليكونات موصلة كهربائيًا طلاءات كارهة للجليد للأغراض العامة: تعليق على الطلاءات: المعالجة: 8 ساعات/25 درجة مئوية: 45 دقيقة/75 درجة مئوية: 135 دقيقة/150 درجة مئوية، طلاء تشتيت، 20% مواد صلبة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موصل للكهرباء	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المواد الصلبة	20 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نظام المعالجة	Platinum	-	-
درجة حرارة التشغيل	-50 °C to 200	-58.0 - 392.0 °F	-
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	- - -	- - -
اللون	شفاف	-	-
اللزوجة	1.9 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.75 hr 8.0 hr	- - -	- - -
صلابة شور	50	-	-
قوة الشد	8.27 MPa	1199.46 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	900 %	-	-
قوة التمزق	48.2 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.