NuSil MED-4128

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن اعتبار مواد NuSil Technology المقيدة مناسبة للاستخدام في تطبيقات الزرع قصيرة الأجل، 29 يومًا أو أقل، أو للتطبيقات الخارجية. يمكن استخدام HCRs لبثق الأنابيب والمقاطع الجانبية (قضيب أو شريط)، في التغطية المقوّمة للقطع بالقالب، أو في الأجزاء المقولبة بالضغط أو النقل مثل البالونات أو الحشيات أو الحلقات الدائرية. تشبه HCRs الطين في الحالة غير المعالجة وعند معالجتها تظهر عمومًا خصائص ميكانيكية عالية جدًا ومعامل منخفض. تتمتع HCRs مع نظام معالجة البيروكسيد بتاريخ طويل في تطبيقات الزرع. يمكن أن تكون آلية المعالجة خاصة بالفينيل أو غير خاصة بالفينيل. تُستخدم محفزات البيروكسيد غير الخاصة بالفينيل بشكل أكثر شيوعًا مع HCRs من محفزات البيروكسيد الخاصة بالفينيل. تعليقات: مجموعة شد منخفضة، غير محفز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	وردة Pipe fittings تطبيق البالون مظهر لوازم طبية/تمريضية	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة نقل الراتنج قولبة بثق المظهر	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	القولبة بالضغط	-	-
	الدرفلة	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 0.621	psi 90.07	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة اللاحقة	hr 2.0	-	-
نظام المعالجة	Peroxide	-	-
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³ 1.11	-	-
وقت المعالجة	hr 0.17	-	-
صلابة شور	25	-	-
قوة الشد	MPa 7.14	psi 1035.57	-
استطالة الشد عند الكسر	% 800	-	-
قوة التمزق	kN/m 12.3	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.