NuSil MED-4174

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

قد يتم النظر في استخدام المواد المقيدة الخاصة بـ NuSil Technology في تطبيقات الزرع قصيرة الأجل، 29 يومًا أو أقل، أو للتطبيقات الخارجية. يمكن استخدام مطاط السيليكون عالي التماسك (HCRs) في بثق الأنابيب والملامح (قضيب أو شريط)، في الصفائح المجهزة بالضغط للقطع بالقالب، أو في الأجزاء المقولبة بالضغط أو النقل مثل البالونات أو الحشيات أو الحلقات الدائرية. تكون مادة مطاط السيليكون عالي التماسك (HCRs) شبيهة بالطين في الحالة غير المعالجة، وعند معالجتها تظهر عمومًا خصائص ميكانيكية عالية جدًا ومعامل مرونة منخفض. تتمتع مادة مطاط السيليكون عالي التماسك (HCRs) بنظام معالجة بيروكسيد بتاريخ طويل في تطبيقات الزرع. يمكن أن تكون آلية المعالجة خاصة بالفينيل أو غير خاصة بالفينيل. تُستخدم محفزات البيروكسيد غير الخاصة بالفينيل بشكل أكثر شيوعًا مع مادة مطاط السيليكون عالي التماسك (HCRs) من محفزات البيروكسيد الخاصة بالفينيل. تعليقات: غير محفز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	وردة Pipe fittings تطبيق البالون مظهر لوازم طبية/تمريضية	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-
	قولبة بثق المظهر	-	-
	القولبة بالضغط	-	
	الدرفلة	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 2.24	psi 324.89	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0	-	-
نظام المعالجة	Peroxide	-	-
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³ 1.15	-	-
وقت المعالجة	hr 0.083	-	-
صلابة شور	50	-	-
قوة الشد	MPa 8.27	psi 1199.46	-
استطالة الشد عند الكسر	% 780	-	-
قوة التمزق	kN/m 39.4	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.