NuSil MED-4520

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن النظر في استخدام مواد NuSil Technology غير المقيدة في تطبيقات الزرع طويلة الأجل (أكثر من 29 يومًا). يمكن استخدام HCRs لبثق الأنابيب والملفات الشخصية (قضيب أو شريط)، في صفائح مصقولة للقطع بالقالب، أو في أجزاء مصبوبة بالضغط أو النقل مثل البالونات أو الحشيات أو الحلقات الدائرية. تشبه HCRs الطين في الحالة غير المعالجة وعند معالجتها تظهر عمومًا خصائص ميكانيكية عالية جدًا ومعامل منخفض. تتمتع HCRs بنظام معالجة بيروكسيد بتاريخ طويل في تطبيقات الزرع. يمكن أن تكون آلية المعالجة خاصة بالفينيل أو غير خاصة بالفينيل. تُستخدم محفزات بيروكسيد غير خاصة بالفينيل بشكل أكثر شيوعًا مع HCRs من محفزات بيروكسيد خاصة بالفينيل. تعليقات: غير محفز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	وردة Pipe fittings تطبيق البالون مظهر لوازم طبية/تمريضية	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة نقل الراتنج قولبة بثق المظهر	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	القولبة بالضغط	-	-
	الدرفلة	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 0.758	psi 109.94	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة اللاحقة	hr 2.0	-	-
نظام المعالجة	Peroxide	-	-
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³ 1.10	-	-
وقت المعالجة	hr 0.083	-	-
صلابة شور	25	-	-
قوة الشد	MPa 9.31	psi 1350.3	-
استطالة الشد عند الكسر	% 950	-	-
قوة التمزق	kN/m 24.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.