NYCOA Polyamide 2277

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 2277 هو بوليمر نايلون تم تطويره خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب درجة عالية من المتانة والمرونة. تتميز لزوجة الذوبان العالية بشكل معتدل بسهولة المعالجة على معدات البثق التقليدية وتنتج منتجات ذات قوة ومتانة عالية للغاية. يتوفر NYCOA 2277 مع حزم إضافات مخصصة بما في ذلك مثبتات الحرارة أو مثبتات الأشعة فوق البنفسجية أو ألوان مخصصة للعملاء. تشمل التطبيقات النموذجية الأفلام والألواح وخيوط الصيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة شد عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	لزوجة متوسطة وعالية	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	خيط أحادي	-	-
	ورقة	-	-
	تطبيق مصايد الأسماك	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	1.6 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	70.0 MPa	10152.66 psi	ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	82.0 MPa	11893.12 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	140 J/m	2.62 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	188 C°	370.4 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.