NYCOA Polyamide 7551 Nat

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 7551 Nat عبارة عن سبيكة نايلون 12 مُثبتة بالحرارة توفر متانة ومرونة وقوة تأثير فائقة. لقد تم تركيبه خصيصًا لإعطاء مقاومة ممتازة لكلوريد الزنك وسوائل السيارات الأخرى. توفر المادة مقاومة عالية لامتصاص الرطوبة. NYCOA 7551 Nat مناسب لكل من القولبة بالحقن والبثق. إنه يُظهر معالجة متميزة ومقاومة كيميائية وثباتًا جيدًا للحرارة وتوازنًا ممتازًا للخصائص الميكانيكية. هذه الدرجة متوفرة مع حزم إضافات مخصصة: مثبت للأشعة فوق البنفسجية، ومثبط للهب و/أو ألوان مخصصة. تشمل التطبيقات النموذجية أنابيب السيارات عالية الأداء؛ فرامل الهواء وخطوط الوقود وخطوط التشحيم وبثق الملفات الشخصية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	استرطابية منخفضة	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات حراري	-	-
	متانة جيدة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	Pipe fittings تطبيق في مجال السيارات خط الوقود مظهر	- - - -	- - - -
المظهر	الألوان المتاحة لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بثق المظهر قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.998 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء		- - -	ASTM D570 ASTM D570 ASTM D570
	0.34 % 1.0 %		

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	44.0 MPa	6381.67 psi	ASTM D638
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	437 MPa	63381.61 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	17.4 MPa	2523.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر 850 جول/م	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.