NYCOA Polyamide 1637

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 1637 عبارة عن مادة بثق ملدنة ومثبتة بالحرارة تستخدمها صناعة الأسلاك والكابلات في التغليف الواقي. يتوفر NYCOA 1637 كمادة منخفضة أو عالية اللزوجة لتسهيل سهولة المعالجة على مدى سرعات خطوط متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر NYCOA 1637 في نسخة قابلة للاستخلاص أعلى لتحسين المرونة في الأسلاك ذات حجم MCM. يتوفر NYCOA 1637 مع حزم إضافات مخصصة: مثبت للأشعة فوق البنفسجية ومثبط للهب و/أو ألوان مخصصة. يفي NYCOA 1637 بالمتطلبات الصارمة للمادة الواقية وقد تم اعتماده من قبل مختبرات Underwriters لتغليف الأسلاك المعزولة بالحرارة من النوع THHN والنوع THWN.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري Plasticizer	- -	- -
الميزات	Plasticized ثبات حراري	- -	- -
الاستخدامات	غلاف الكابل غلاف سلكي	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	2.5 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	105	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	73.8 MPa	10703.8 psi	ASTM D638
استطالة الشد	100 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	51 J/m	0.9552 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	54.4 C°	129.92 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	220 C°	428.0 F°	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.