NYCOA Polyamide 2084 HS

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 2084 HS عبارة عن راتينج عالي اللزوجة مناسب بشكل خاص لمعالجة البثق. توفر لزوجته وقوته الذائبة سهولة المعالجة للأنابيب والملفات التعريفية والمواد المقولبة. تمت صياغة هذه المادة خصيصًا باستخدام مثبت حراري عضوي للتخلص من استخلاص يوديد النحاس في تطبيقات أنابيب مساحات الزجاج الأمامي. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخلاص الراتينج الأساسي بالكامل لتقليل المواد القابلة للاستخلاص من الكابرولاكتام. تشمل التطبيقات النموذجية أنابيب السيارات وأنابيب غسالة الزجاج الأمامي والخراطيم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	متانة فائقة الارتفاع	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	قوة انصهار جيدة	-	-
	ثبات حراري	-	-
	لزوجة عالية	-	-
الاستخدامات	Pipe	-	-
	Pipe fittings	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيق في مجال السيارات مظهر	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	1.0 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	850 J/m	15.92 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	220 C°	428.0 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.