NYCOA Polyamide 2326 UV

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 2326 UV عبارة عن راتينج نايلون 6 معدل التأثير ومثبت للأشعة فوق البنفسجية، والذي يوفر متانة فائقة وقوة تأثير ومقاومة كيميائية. تمت صياغة NYCOA 2326 UV خصيصًا لإعطاء درجة عالية من قوة التأثير، دون فقدان الصلابة والجمود. بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيت هذا المنتج للسماح بالتعرض المستمر لأشعة الشمس وأشكال الضوء الأخرى. تتم معالجة NYCOA 2326 UV بسهولة على معدات القولبة بالحقن والبثق التقليدية. تشمل التطبيقات النموذجية المشابك والمثبتات وأحزمة الأسلاك وأغلفة الأدوات الكهربائية والموصلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	تعديل مقاومة الصدمات	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	صلب، جيد	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة كيميائية جيدة متانة جيدة	- -	
الاستخدامات	مكونات كهربائية مثبتات موصل هيكل	- - - -	- - - -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب		- - -	ASTM D955 ASTM D955 ASTM D955
	1.4 % 1.6 %		
امتصاص الماء	1.7 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	118	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D638
استطالة الشد	75 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1540 MPa	223358.52 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D790

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة إيزود المحززة	850 J/m	15.92 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	140 C°	284.0 F°	ASTM D648
	48.9 C°	120.02 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	220 C°	428.0 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.