NYCOA Polyamide 567

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 567 هو راتنج نايلون 6 غير مستخلص للأغراض العامة، والذي يوفر مرونة ومتانة فائقة في كل من تطبيقات القولبة والبثق. يتميز بلزوجة ذوبان عالية إلى حد ما، وقابلية معالجة ممتازة، وينتج راتنج NYCOA 567 شديد التحمل ومرن للغاية وله قبول في مجالات متنوعة من خط قص العشب، إلى خط صيد الأسماك الناعم المبثوق، وتطبيقات الخيوط الأحادية الأخرى. وهي متوفرة مع حزم إضافات مخصصة: مثبت حراري، مثبت للأشعة فوق البنفسجية، مثبط للهب و/أو NYCOA 567 يمكن اعتماده وفقًا للمواصفة MIL-M-22096، النوع IVA نايلون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	عام	-	-
	مرن	-	-
	لزوجة عالية	-	-
الاستخدامات	خيط أحادي	-	-
	عام	-	-
	تطبيق مصايد الأسماك	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	MIL M-22096، النوع IVA	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	2.0 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	66.2 MPa	9601.52 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	46.9 MPa	6802.28 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	215 C°	419.0 F°	DSC

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.