NYCOA Polyamide 715 C

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 715 C هو راتنج نايلون 6 عالي اللزوجة غير المستخرج لمعالجة البثق. تجعل اللزوجة العالية للراتنج مناسبة للبثق المعقد، والبثق على الماندريل وكذلك لتطبيقات قولبة النفخ. NYCOA 715 C متاحة مع حزم إضافية مخصصة: مثبت حراري، مثبت للأشعة فوق البنفسجية، مثبطات اللهب و/أو ألوان مخصصة. التطبيقات النموذجية تشمل البثق بالملف، الأنابيب المرنة، والماندريلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة عالية	-	-
الاستخدامات	Pipe fittings مظهر	- -	- -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	2.0 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	57.2 MPa	8296.17 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	862 MPa	125022.76 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	37.2 MPa	5395.41 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	170 J/m	3.18 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	163 C°	325.4 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	221 C°	429.8 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.