NYCOA Polyamide 2047

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 6/69
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 2047 عبارة عن بوليمر نايلون تم تطويره خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب معالجة سهلة. إن نقطة انصهاره المنخفضة ومرونته الأكبر وبلوريته الأقل من راتنجات النايلون القياسية تجعله مثاليًا لمجموعة متنوعة من تطبيقات البثق. في NYCOA 2047 تشمل التطبيقات النموذجية الأفلام الحاجزة والأنابيب وخط التشذيب والخيوط الأحادية الصناعية الأخرى. يتوافق NYCOA 2047 مع جميع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1500.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	قوة انصهار جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	لزوجة متوسطة وعالية	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	خيط أحادي	-	-
	Pipe fittings	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1500	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	1.7 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	71.0 MPa	10297.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	199 C°	390.2 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.