NYCOA Polyamide 3340 UV HS

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon+PP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 3340 UV HS عبارة عن سبيكة مرنة من كوبوليمر النايلون/البولي بروبيلين تم تطويرها لتطبيقات القولبة بالحقن والبثق. يعزز التركيب الكيميائي لـ NYCOA 3340 التصاقًا جيدًا بالبولي أوليفينات والمواد الأخرى، دون مشكلة الهجرة المرتبطة باستخدام الملدنات. بالإضافة إلى ذلك، توفر لزوجته العالية وقوته الذائبة معالجة متميزة للأنابيب والملفات الشخصية والأفلام والألواح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	قوة انصهار جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	لزوجة عالية	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	Pipe fittings	-	-
	ورقة	-	-
	مظهر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.3 MPa	4104.58 psi	ASTM D638
استطالة الشد	90 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	869 MPa	126038.02 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	320 J/m	5.99 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	205 C°	401.0 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.