NYCOA Polyamide 2263

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon+TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 2263 عبارة عن بوليمر نايلون معدل يتميز بمرونة ومتانة فائقة. تم تطوير هذا الراتينج لتطبيقات البثق التي تتطلب قوة ومتانة عالية، مع سهولة المعالجة. تشمل التطبيقات النموذجية خيوط النايلون الأحادية للعشب والحديقة وخيوط الصيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	مقاومة شد عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	Plasticized	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	
الاستخدامات			-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	معدات الحدائق والمروج خيط أحادي تطبيق مصايد الأسماك	- - -	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	57.9 MPa	8397.7 psi	ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	345 MPa	50038.11 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	280 J/m	5.24 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	192 C°	377.6 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.