UNIPA® MLo

المصنع	Nytef Plastics, Ltd.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منذ تقديمه في عام 1938، أصبح النايلون واحدًا من اللدائن الحرارية الهندسية الأكثر شهرة واستخدامًا على نطاق واسع في العالم. إن مزيج النايلون الفريد من القوة العالية، والمتانة الجيدة، والمقاومة الكيميائية المتميزة، ومقاومة التآكل والاحتراق الممتازة جعلته المادة المفضلة لتصميمات المنتجات في العديد من الصناعات. عند استخدامه لاستبدال المعادن المستخدمة في مقاومة التآكل مثل النحاس الأصفر والبرونز، لا توفر أي مادة أخرى مزيجًا من عمر التآكل الممتد والوزن الخفيف وتكلفة الأجزاء المصنعة المنخفضة مثل النايلون. تقوم Nytef Plastics, Ltd. بتصنيع أشكال UNIPA® Nylon في مجموعة متنوعة من الأنواع وتكوينات الأشكال القياسية. تندرج منتجات UNIPA Nylon هذه في فئات UNIPA Nylons المبثوقة من النوع 6/6 و UNIPA M Cast Nylons من النوع 6. في حين أن كلا النوعين من النايلون متشابهان جدًا، إلا أن هناك اختلافات في الأداء والتوافر بين الدرجتين يجب ملاحظتها: UNIPA M Cast Nylons من النوع 6: توفر مقاومة محسنة للتآكل وهي متوفرة بأقطار قضبان أكبر (تصل إلى 13 بوصة قطر) وهي متوفرة بأحجام ألواح أكبر (تصل إلى 48 بوصة × 96 بوصة) تستخدم Nytef Plastics عملية صب النايلون الخاصة لإنتاج أشكال UNIPA M Nylon 6 . تسمح هذه العملية بإنتاج قضبان وألواح وقضبان أنبوبية من النايلون ذات مقاطع عرضية سميكة جدًا اقتصاديًا بخصائص فيزيائية موحدة ومستويات إجهاد داخلية قليلة. تتوفر أشكال UNIPA M Nylon 6 من Nytef Plastic في مجموعة واسعة من الدرجات بما في ذلك المنتجات المشحمة والمثبتة بالحرارة والمدعمة بالألياف. يتم تقديم مواد UNIPA M Nylon 6 في مجموعة كاملة من القضبان المستديرة والألواح ذات القياسات الثقيلة وأحجام القضبان الأنبوبية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت زيت	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	تدفق منخفض	-	-
	قابل للتشغيل الآلي	-	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	محامل	-	-
	جلبات	-	-
	تطبيقات البناء	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	معالجة السوائل	-	-
	تطبيقات خدمة الطعام	-	-
	تروس	-	-
	تطبيقات التعدين	-	-
	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
	بكرات	-	-
	أجزاء المضخة	-	-
	بكرات	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	
	شريط تآكل	-	
	عجلات	-	
الأشكال	أجزاء مُشَكَّلة مسبقًا	-	-
	قضيب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء			ASTM D570
			-
			-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	% 0.60	-	
	% 4.0	-	
صلابة روكويل		-	ASTM D785
	85	-	-
	112	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D638
قوة الشد	MPa 68.9	psi 9993.12	ASTM D638
استطالة الشد	% 20-60	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3100	psi 449617.8	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 103	psi 14938.91	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 86.2	psi 12502.28	ASTM D695
معامل الاحتكاك	0.14	-	ASTM D1894
صدمة إيزود المحززة	J/m 85	ft·lb/in 1.59	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 93.3	F° 199.94	ASTM D648
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 98.9	F° 210.02	Internal Method
ذروة درجة حرارة الانصهار	C° 221	F° 429.8	ASTM D3418
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	9.0E-5 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	16 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	3.70	-	ASTM D150
عامل التبديد	0.020	-	ASTM D150
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.