NYLOY® NS-0240N

المصنع	Nytex Composites Co., Ltd.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYLOY® NS-0240N هي مادة بولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ NYLOY® NS-0240N: معدلة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	معدل لمقاومة الصدمات	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	0.911 g/cm³	-	ASTM D792
	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		-	ASTM D955, ISO 294-4
	1.1 %	-	-
	1.6 %	-	-
صلابة الديورومتر	71	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	40.2 MPa	5830.53 psi	ASTM D638
	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-2
استطالة الشد		-	-
	70 %	-	ASTM D638
	60 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء		-	-
	1720 MPa	249465.36 psi	ASTM D790
	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
قوة الانحناء		-	-
	58.8 MPa	8528.23 psi	ASTM D790
	55.0 MPa	7977.09 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	86 kJ/m²	40.92 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	590 J/m	11.05 ft·lb/in	-
	830 J/m	15.55 ft·lb/in	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	110 C°	230.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	220-250 C°	428.0 - 482.0 F°	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.