NYLOY® MS-0100N

المصنع	,.Nytex Composites Co .Ltd	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYLOY® MS-0100N هو مادة بولي أميد 66 (نايلون 66). يتوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية لعمليات الحقن. السمة الرئيسية لـ NYLOY® MS-0100N: معدل التأثير.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	معدل لمقاومة الصدمات	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
	1.06 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D955, ISO 294-4
	% 1.5	-	-
	% 1.7	-	-
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	MPa 42.2	psi 6120.6	ASTM D638
	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-2
استطالة الشد		-	-
	% 160	-	ASTM D638
	% 120	-	ISO 527-2
معامل الانحناء		-	-
	MPa 1510	psi 219007.38	ASTM D790
	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
قوة الانحناء		-	-
	MPa 58.8	psi 8528.23	ASTM D790
	MPa 54.0	psi 7832.05	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 80	ft·lb/in² 38.06	-
	kJ/m² 100	ft·lb/in² 47.58	-
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	J/m 780	ft·lb/in 14.61	-
	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 110	F° 230.0	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	250-280 C°	482.0 - 536.0 F°	-
درجة حرارة القالب	80.0 C°	176.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.