OCTAL PET DPET

المصنع	OCTAL Holding & Co.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ورقة بولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) شفافة. منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غير متبلور مقبول لملامسة الأغذية	- -	- -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف ورقة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.33 g/cm³	-	ASTM D1503
السمك	200.0-1200.0 µm	7.87 - 47.24 mil	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	152 mm	5.98 in	-
معالجة إزالة التداخل/مضاد الالتصاق	هيكل داخلي مضاد للالتصاق طلاء سيليكون سطحي	- - -	- - -
القطر الخارجي للفة	100.00 cm	-	-
درجة حرارة التشكيل الحراري	121-154 C°	249.8 - 309.2 F°	-
العرض	cm	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	200 to 1200 µm	-	-
قوة الشد	55.3-62.2 MPa	8020.6 - 9021.36 psi	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	%	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.