OCTAL PET GS 05

المصنع	OCTAL Holding & Co.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم إنتاج منتجات OCTAL PET بأحدث التقنيات التي تتضمن عملية 2R المباشرة عالية اللزوجة الجوهرية. تضمن هذه التقنية المتقدمة أن تكون خصائص وجودة راتنج PET متفوقة مع انخفاض التبلور، مما يجعله المنتج المفضل لعدد من التطبيقات. هذا راتنج كوبوليمر PET بدرجة غذائية ومناسب للألواح السميكة والرقيقة من PET. تم تطوير هذا الراتينج وهندسته لتوسيع القوة الميكانيكية العالية الأبعاد. تعتبر الدرجة المنخفضة من التبلور وحرارة الاندماج من المزايا الرائعة لـ OCTAL PET GS 05. يعتبر راتنج الكوبوليمر OCTAL PET GS 05 آمنًا لتطبيقات تغليف المواد الغذائية بناءً على جميع الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR 21 القسم 177.1630، ولائحة الاتحاد الأوروبي 10/2011، وتوجيه EC 94/62/EC ولوائح CONEG (الولايات المتحدة الأمريكية/كندا) لمحتوى المعادن الثقيلة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	Pharmaceutical Packaging	-	-
	ورقة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU 10/2011 EU 94/62/EC FDA 21 CFR 177.1630	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون b		-	Internal Method
اللون L		-	Internal Method
اللزوجة الذاتية	dl/g 0.80-0.84	-	Internal Method
محتوى الرطوبة	%wt	-	Internal Method
الوزن	g 1.4-1.8	oz 0.06349 - 0.04938	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الجسيمات الدقيقة	ppm	-	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 245-249	F° 480.2 - 473.0	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.