OCTAL PET MONOLAYER rPET

المصنع	OCTAL Holding & Co.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيق ورقة بولي إيثيلين تيريفثاليت (rPET) معاد تدويرها أحادية الطبقة وشفافة. تتكون المادة من رقائق PET معاد تدويرها بعد الاستهلاك ومادة PET خام بنسب محددة من قبل العميل. منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف ورقة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.33 g/cm³	-	ASTM D1503
السمك	200.0-950.0 µm	7.87 - 37.4 mil	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	152 mm	5.98 in	-
معالجة إزالة التداخل/مضاد الالتصاق	طلاء سيليكون سطحي	-	-
القطر الخارجي للفة	100.00 cm	-	-
درجة حرارة التشكيل الحراري	121-154 C°	249.8 - 309.2 F°	-
العرض	cm	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	200 µm to 950	-	-
قوة الشد	44.0 MPa	6381.67 psi	ASTM D882

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	%	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.