OCTAL PET RH 03

المصنع	OCTAL Holding & Co.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم إنتاج منتجات OCTAL PET بأحدث التقنيات التي تتضمن عملية 2R المباشرة عالية اللزوجة الجوهرية. تضمن هذه التقنية المتقدمة أن تكون خصائص وجودة راتنج PET متفوقة مع انخفاض التبلور وانخفاض توليد AA، مما يجعله المنتج المفضل لعدد من التطبيقات. هذا راتنج كوبوليمر PET بدرجة غذائية وذو لزوجة جوهرية عالية، ومصمم لتطبيقات المشروبات الغازية والمياه. تعمل الدرجة المنخفضة من التبلور وقابلية إعادة التسخين على توفير الطاقة وتقليل تجديد الأسيتالديهيد أثناء المعالجة اللاحقة والقولبة بالنفخ. تمنح اللزوجة الجوهرية العالية خصائص ميكانيكية جيدة وقوة انفجار عالية وتقلل من تمدد الزجاجة بعد الملء. يتم إنتاج هذا المنتج بتركيبة فريدة وتقنية إنتاج لتقديم قابلية إعادة تسخين تعمل على تحسين كفاءة الماكينة أثناء القولبة بالنفخ. يعتبر راتنج الكوبوليمر OCTAL PET RH 03 آمنًا لتطبيقات تغليف المواد الغذائية بناءً على جميع الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR القسم 177.1630، ولائحة الاتحاد الأوروبي 10/2011، وتوجيه EC 94/62/EC ولوائح CONEG (الولايات المتحدة الأمريكية/كندا) لمحتوى المعادن الثقيلة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية لزوجة عالية	- -	- -
الاستخدامات	زجاجات	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EU 10/2011	-	-
	EU 94/62/EC	-	-
	FDA 21 CFR 177.1630	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأسيتالديهيد	ppm	-	Internal Method
اللون b		-	Internal Method
اللون L		-	Internal Method
اللزوجة الذاتية	dl/g 0.82-0.86	-	Internal Method
محتوى الرطوبة	%wt	-	Internal Method
الوزن	g 1.4-1.8	oz 0.06349 - 0.04938	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الجسيمات الدقيقة	ppm	-	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 245-249	F° 480.2 - 473.0	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.