# OCTAL PET WG 02

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | OCTAL Holding & Co. | **الفئة** | PET |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

يتم إنتاج منتجات OCTAL PET بأحدث التقنيات التي تتضمن عملية 2R المباشرة عالية اللزوجة الجوهرية. تضمن هذه التقنية المتقدمة أن تكون خصائص وجودة راتنج PET متفوقة مع انخفاض التبلور وانخفاض توليد AA، مما يجعله المنتج المفضل لعدد من التطبيقات. هذا راتنج كوبوليمر PET بدرجة غذائية ومصمم لسوق حاويات المياه. توفر الدرجة المنخفضة من التبلور وحرارة الاندماج الوضوح وتؤدي إلى توفير الطاقة وتجديد الأسيتالديهيد أثناء المعالجة اللاحقة. يساعد المحتوى المنخفض من الأسيتالديهيد على الاحتفاظ برائحة ولون المواد المملوءة. يعتبر راتنج الكوبوليمر OCTAL PET WG 02 آمنًا لتطبيقات تغليف المواد الغذائية بناءً على جميع الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR 21 القسم 177.1630، ولائحة الاتحاد الأوروبي 10/2011، وتوجيه EC 94/62/EC ولوائح CONEG (الولايات المتحدة الأمريكية/كندا) لمحتوى المعادن الثقيلة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | حاجز النكهة والرائحة<br>مقبول لملامسة الأغذية<br>شفافية عالية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | زجاجات<br>حاويات<br>التعبئة والتغليف<br>Pharmaceutical Packaging | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيفات الوكالة** | EU 10/2011<br>EU 94/62/EC<br>FDA 21 CFR 177.1630 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأسيتالديهيد** | ppm | - | Internal Method |
| **اللون b** | | - | Internal Method |
| **اللون L** | | - | Internal Method |
| **اللزوجة الذاتية** | dl/g 0.74-0.78 | - | Internal Method |
| **محتوى الرطوبة** | %wt | - | Internal Method |
| **الوزن** | g 1.4-1.8 | oz 0.06349 - 0.04938 | Internal Method |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الجسيمات الدقيقة** | ppm | - | Internal Method |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانصهار** | C° 245-249 | F° 480.2 - 473.0 | Internal Method |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.