# CHEMIGUM® P35

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Omnova Solutions Inc. | **الفئة** | NBR |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

بوليمر مشترك من البيوتادين والأكريلونيتريل (35٪) المزايا الرئيسية يمكن تصميم اللدائن الحرارية ذات مجموعة الضغط المنخفض (LCS) عن طريق مزج الكميات المطلوبة من مسحوق Chemigum مع PVC الملدن منخفض التكلفة في نهاية دورة الخلط الجاف في الخلطات مع P35 باعتباره البوليمر المهيمن، يمكن الحصول على قيم LCS بنسبة 40٪ أو أقل بعد التشوه لمدة يوم واحد @ 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت) خلطات Chemigum/PVC قابلة لإعادة التدوير مقاومة للتآكل والإجهاد المرن مقاومة للمواد الكيميائية والزيوت & الوقود التطبيقات الخراطيم، والأنابيب، والحشيات & موانع التسرب: السيارات، والبناء، والأجهزة & الصناعية يمكن استخدامها في تجميعات المفاجئة ميزة إضافية: متشابكة مسبقًا

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاوم للتعب | - | - |
| | مقاومة جيدة للتآكل | - | - |
| | تشوه دائم بالضغط منخفض | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات | - | - |
| | تطبيقات البناء | - | - |
| | حشيات | - | - |
| | خرطوم | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | أختام<br>أنابيب | -<br>- | -<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **المظهر** | أبيض مائل | - | - |
| **الأشكال** | مسحوق | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.05 g/cm³ | - | - |
| **لزوجة موني** | 50 MU | - | - |
| **حجم الجسيمات** | 300 µm | 11.81 mil | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقسمة مع** | كربونات الكالسيوم | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.