CHEMIGUM® P615DS

المصنع	Omnova Solutions Inc.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر مشترك من البيوتادين والأكريلونيتريل (33٪) المزايا الرئيسية مادة رابطة ثانوية لتعديل مواد الاحتكاك بالاشتراك مع الراتنجات الفينولية في العمليات الرطبة & شبه الرطبة (القائمة على المذيبات) مقاومة لفقدان التآكل، والإجهاد المرن، والزيوت، والوقود، والدهون الحيوانية والمواد الكيميائية العضوية & غير العضوية الأخرى يقلل من الضوضاء & الاهتزازات خلال فترة خدمة مواد الاحتكاك التطبيقات أحذية PVC بطانات الفرامل، وبطانات القابض حشيات رأس الأسطوانة القولبة بالحقن: أقسام رقيقة وسميكة ميزات إضافية: ثبات ميكانيكي ممتاز استخدامات إضافية: الكابلات المبركنة ومواد الاحتكاك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	تركيب بوليمر خطي	-	-
	لزوجة متوسطة	-	-
	تخميد الضوضاء	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	تخفيف الاهتزاز	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أحذية	-	-
	حشيات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	أبيض مائل	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	-
لزوجة موني	50 MU	-	-
حجم الجسيمات	800 µm	31.5 mil	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقسمة مع	كربونات الكالسيوم	-	-
الريولوجيا (علم التدفق)	شبه لدائن	-	-
الهيكل	خطي	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.