NEMCON H PK DP110/X5

المصنع	Ovation Polymers Inc.	**الفئة**	PEEK
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثر إيثر كيتون موصل حرارياً، ممتاز كيميائياً، صلابة عالية، معامل و HDT.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	توصيل حراري صلابة، عالية مقاومة كيميائية جيدة	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.52 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	6250 MPa	906487.5 psi	ASTM D638
قوة الشد	75.0 MPa	10877.85 psi	ASTM D638
استطالة الشد	2.5 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	7050 MPa	1022517.9 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	135 MPa	19580.13 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	33 J/m	0.6181 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	206 C°	402.8 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	150 C°	302.0 F°	DSC
التوصيل الحراري	3.1 W/m/K	-	ASTM C177

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	8.0E+12 ohms	-	ASTM D257

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.