ExTima™ GP MB PET 230

المصنع	Ovation Polymers Inc.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	30% جرافين	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExTima™ GP عبارة عن مجموعة دفعات رئيسية من الجرافين/البوليمر تعتمد على تقنية ExTima™ المسجلة الملكية لشركة Ovation Polymers. تعمل تقنية التشتت ExTima™ المسجلة الملكية الخاصة بنا على زيادة تأثير المواد النانوية، وفي هذه الحالة الصفائح النانوية الجرافيتية في البوليمر. ExTima™ GP MB PET 230 عبارة عن دفعة رئيسية من PET/الجرافين تعتمد على درجة PET للقولبة بالحقن. تمتزج هذه الدفعة الرئيسية وتتشتت بسهولة باستخدام عمليات القولبة بالحقن والبثق مع الاحتفاظ بالخصائص الفيزيائية والهيكلية والحرارية للبوليمر الأساسي. خط إنتاج ExTima™ GP قابل للتخصيص حسب تطبيق المنتج والخصائص المطلوبة. يمكن أيضًا تغيير أحجام الصفائح النانوية للجرافين من 5 ميكرومتر إلى 25 ميكرومتر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	غرافين، 30% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التخفيف (Letdown)	20-40 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.