NEMCON E PP AS

المصنع	Ovation Polymers Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم منتجات Nemcon™ E-series للاستخدام في بيئات تجميع الإلكترونيات ESDA.
Nemcon™ E PP AS عبارة عن مادة بولي بروبيلين مضادة للكهرباء الساكنة مستقلة عن الرطوبة وتتميز بقابلية تشكيل متسقة وقابلية لإعادة التدوير.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة مواد قابلة لإعادة التدوير تشكيل جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	مكونات كهربائية صندوق الأدوات/قطع الغيار صينية كتيفة	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	740 MPa	107328.12 psi	ASTM D638
قوة الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638
استطالة الشد	170 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	525 MPa	76144.95 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	93 J/m	1.74 ft·lb/in	ASTM D256

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.6E+11 ohms	-	ASTM D257

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.