Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1 هو منتج بولي أميد 12 (نايلون 12). يمكن معالجته بالقولبة بالحقن وهو متوفر في إفريقيا والشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، أمريكا اللاتينية، أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1 التطبيقات الصناعية، الطبية/الرعاية الصحية، والسلع الرياضية. الخاصية الأساسية: غير سام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية	-	-
	غير سامة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات صناعية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	مقذوفات	-	-
	تدريع الإشعاع	-	-
	سلع رياضية	-	-
	الوزن والموازنة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	8.85 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	11500 MPa	1667937.0 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	60.0 MPa	8702.28 psi	ISO 527-2/5
انفعال الشد	0.50-1.2 %	-	ISO 527-2/5
معامل الانحناء	12400 MPa	1798471.2 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	95.0 MPa	13778.61 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة شاربي غير المحززة	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 179

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	3.0-4.0 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.