Nymax™ 600 A HS Natural A

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتجات سلسلة مزيج النايلون Nymax®600 6 عبارة عن مزيج حبيبات "ملح وفلفل"، بما في ذلك راتينج النايلون ومساعدات المعالجة ومعدلات الأداء والخلطات الرئيسية للألوان. وفقًا للدرجات المختلفة، فإن هذه المواد مخصصة لتحسين معالجة الذوبان أو خصائص المكونات أو مورفولوجيا السطح، وهي بدائل اقتصادية للمنتجات الكيميائية الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	ثبات حراري	-	-
	عام	-	-
الاستخدامات	تطبيق صناعي	-	-
	مجال التطبيقات المعمارية	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	عام	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.2 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	1.7 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	77.9 MPa	11298.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	95 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2650 MPa	384350.7 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	165 C°	329.0 F°	ASTM D648
	63.0 C°	145.4 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	215 C°	419.0 F°	ASTM D789

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	82.2 °C	179.96 °F	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة القالب	°C	-	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.