Nymax™ 600 A Zip 43 Natural

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتجات سلسلة مزيج النايلون Nymax®600 6 عبارة عن مزيج حبيبات "ملح وفلفل"، بما في ذلك راتينج النايلون ومساعدات المعالجة ومعدلات الأداء والخلطات الرئيسية للألوان. وفقًا للدرجات المختلفة، فإن هذه المواد مخصصة لتحسين معالجة الذوبان أو خصائص المكونات أو مورفولوجيا السطح، وهي بدائل اقتصادية للمنتجات الكيميائية الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مُتَكَوِّن	-	-
	عام	-	-
الاستخدامات	تطبيق صناعي	-	-
	مجال التطبيقات المعمارية	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	عام	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
تصنيفات الوكالة	NSF 51	-	-
	NSF 61	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
امتصاص الماء	1.5 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D638
قوة الشد	85.5 MPa	12400.75 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	124 MPa	17984.71 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	65.0 C°	149.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	220 C°	428.0 F°	ASTM D789

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	82.2 °C	179.96 °F	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة القالب	°C	-	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.