Nymax™ GMF 600 A 40 Natural

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	40% حشوة؛ معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة Nymax® المركبة من النايلون 6 المدعمة بالمعادن من منتجات السلسلة 600 تتمتع بخصائص فيزيائية مثالية، وقد تم تحسين المتانة والمظهر السطحي. هذه المواد سهلة المعالجة في معدات المعالجة الحرارية القياسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E76261-101454996	-	-
الحشو / التعزيز	حشو معدني حشو، 40% حشو بالوزن	- -	- -
الميزات	عام	-	-
الاستخدامات	تطبيق صناعي مجال التطبيقات المعمارية تطبيق في مجال السيارات عام مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - - - -	- - - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.50 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.90 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	89.6 MPa 117 MPa	- 12995.4 psi 16969.45 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	14 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	6550 MPa	949998.9 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	141 MPa	20450.36 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	200 C° 100 C°	- 392.0 F° 212.0 F°	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	216 C°	420.8 F°	ASTM D789

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.