

Bergamid™ Bergamid™ A65 GK15 natur SOx

Nylon 66	الفئة	PolyOne Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	15% خرز زجاجي	المادة المألثة

وصف المنتج

Bergamid™ Bergamid™ A65 GK15 natur SOx هو منتج بولي أميد 66 (نايلون 66) مملوء بخرز زجاجي بنسبة 15%. وهو متوفر في أوروبا. الخاصية الأساسية: تصنيف اللهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خرز زجاجي، 15% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	غرض عام تدفق جيد	الميزات
-	-	حبيبات	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53479	-	g/cm ³ 1.23	الكثافة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 294-4	-	% 1.4-1.9	انكماش القالب

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 594655.8	MPa 4100	معامل الشد
ISO 527-2/5	psi 8702.28	MPa 60.0	إجهاد الشد
ISO 527-2/5	-	% 1.5	انفعال الشد
-	-	-	قوة صدمة شاربي المحززة
ISO 179 ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 0.6661 ft·lb/in ² 1.19	kJ/m ² 1.4 kJ/m ² 2.5	
-	-	-	قوة صدمة شاربي غير المحززة
ISO 179 ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 7.14 ft·lb/in ² 7.14	kJ/m ² 15 kJ/m ² 15	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 75-2/B ISO 75-2/A	F° 435.2 F° 167.9	C° 224 C° 75.5	
-	-	-	الحد الأقصى لدرجة حرارة الاستخدام
IEC 216 IEC 60216	F° 185.0 F° 356.0	C° 85 C° 180	
ISO 3146	F° 501.8	C° 261	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
المقاومة السطحية			

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 93	-		
-	-	1.0E+10 ohms	
-	-	1.0E+13 ohms	
IEC 93	-		المقاومة الحجمية
-	-	1.0E+12 ohms·cm	
-	-	1.0E+15 ohms·cm	
IEC 60250	-	1.0E-4	عامل التبديد
IEC 60112	-	V 500	مؤشر التتبع المقارن
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.