Nymax™ NM 6600-44GF0001 White

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	44% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتكون مواد مركبة من سلسلة Nymax®GMF 1200 من راتينج النايلون 6/6 ومواد مقواة بالألياف الزجاجية أو المعادن، والتي تتمتع بخصائص فيزيائية وخصائص مكونات مثالية. يسهل معالجة هذه المواد في معدات معالجة اللدائن الحرارية القياسية. هذه المواد مخصصة للمعالجة في معدات معالجة اللدائن الحرارية القياسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 44% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	تطبيق صناعي مجال التطبيقات المعمارية مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.58 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.30 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	164 MPa 164 MPa	- 23786.23 psi 23786.23 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	2.4 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	11900 MPa	1725952.2 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	286 MPa	41480.87 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	130 J/m	2.43 ft·lb/in	ASTM D256A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	82.2 C°	179.96 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.