TyrFil® XL-Low Odor

المصنع	Pathway Polymers	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TyrFil® Xl-Low Odor عبارة عن نظام مكون من عنصرين يتكون من مزيج المحفز (الجانب A) والبوليمر المسبق (الجانب B). وهي مصممة للاستخدام في ملء الإطارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
الاستخدامات	إصلاح الإطارات	-	-
المظهر	بني	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	23-27	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	170 MPa	24656.46 psi	-
استطالة الشد	200 %	-	-
قوة التمزق		-	-
	45.0 kN/m	-	-
	2.8 kN/m	-	-
مرونة بايشور	72 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	52 wk	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري		-	-
	600-700 cP	-	-
	300-400 cP	-	-
وقت التجلط	25.0-30.0 min	-	-
وقت المعالجة (C°25)	2.0 day	-	-
نسبة الخلط		-	-
	100:102	-	-
	1:1	-	-
درجة حرارة المعالجة	21-27 C°	69.8 - 80.6 F°	-
كثافة المصهور		-	-
	1.00 g/cm³	-	-
	0.980 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.